

PITTURA SATINATA ALLA PLIOLITE PER ESTERNO

Idropittura murale per esterno a base di resina hydro pliolite, formulata con additivi e cariche selezionate, che garantisce un'efficace protezione dalla carbonatazione.

Il prodotto è caratterizzato da ottima adesione e penetrazione su cemento, pietre, fibrocemento, mattoni, eternit e vecchi intonaci. Di rapida essiccazione e ottima elasticità, CAVERFLEX è traspirante, idrorepellente e resistente alla formazione di muffe.

Può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto, purchè accuratamente preparato.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	satinato
PESO SPECIFICO	1,3 g/cm ³
VISCOSITÀ	cps 14200 - sp20/s05
RESIDUO SECCO	65%
COMPOSIZIONE	resina hydro-pliolite e cariche selezionate
CONSERVAZIONE	in ambiente con temperatura tra 5-35°C
COLORI REALIZZABILI	bianco/tinte chiare da sistema ISF

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE	al tatto 60', completa 24 ore
	RESA PRATICA	8-10 m ² /l
	DILUIZIONE	5-15% con acqua*
	SPESSORE FILM	40 µm per mano
	ATTREZZI	pennello – rullo - airless
	PULIZIA ATTREZZI	con acqua subito dopo l'uso

Applicazione di CAVERFLEX:

- su muri nuovi, accertarsi che siano puliti, solidi e asciutti. Applicare una mano di *fissativo-isolante sintetico trasparente (CaverFix)*; dopo 8 ore procedere con una mano di CAVERFLEX diluita al 10-15% con acqua, dopo altre 8 ore applicare una seconda ripresa diluita al 5-10%.

- su muri vecchi, spazzolare la superficie e rimuovere vecchie pitture non ancorate; è consigliabile anche un lavaggio della facciata con idropulitrice a pressione. Dopo l'asciugatura, applicare una mano di fissativo-isolante sintetico bianco (CaverFix Bianco). **SI CONSIGLIA SEMPRE DI FARE UNA PROVA PREVENTIVA DI CIRCA 1 m² PER VERIFICARE CHE NON CI SIANO DISTACCHI O RIGONFIAMENTI DELLE VECCHIE PITTURE.** Dopo 6-8 ore procedere come su muri nuovi.

I supporti infestati da muffe o licheni vanno prima trattati con risanante KBF.



PRODOTTO PER UTILIZZO PRIVATO E PROFESSIONALE

ultima revisione, li 20 ottobre 2023

Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE – Dlgs 161/2006 – Cat. c-BA) Pitture per pareti esterne di supporto minerale.

VALORE LIMITE UE 40 g/l (2010). CONTENUTO COV 30,5 g/l

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità.