





SMALTO CLOROCAUCCIU' PER LA PROTEZIONE DI PISCINE

Rivestimento a base di leganti al clorocaucciù caratterizzato da ottima adesione su supporti cementizi, velocità di essiccazione e impermeabilità. Questo smalto è ideale come mano di fondo finitura per piscine in materiale cementizio e in vetroresina. Ottima resistenza all'acqua dolce e salata. Adatto come mano di finitura per piscine in materiale cementizio ove sia richiesta una buona resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua. Il prodotto ha buone resistenze con prodotti sanificanti di manutenzione delle piscine.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

| | |
|----------------------------|--|
| ASPETTO | semilucido |
| PESO SPECIFICO | 1,15-1,25 g/cm ³ |
| VISCOSITÀ | 180 secondi |
| RESIDUO SECCO | 53% |
| COMPOSIZIONE | legante alchidico |
| CONSERVAZIONE | in ambiente con temperatura tra 5-35°C |
| COLORI REALIZZABILI | azzurro - bianco |

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

| | | |
|---|-------------------------|--|
|  | ESSICCAZIONE | al tatto 1-2 ore, in profondità 24-36 ore - sovraverniciabile 24 ore |
|  | RESA PRATICA | 4,5 m ² /l |
|  | DILUIZIONE | 30-40% con diluente sintetico |
| | SPESSORE FILM | 80 µm per mano |
|  | ATTREZZI | pennello - rullo |
| | PULIZIA ATTREZZI | con diluente nitro subito dopo l'uso |

Può essere utilizzato in cicli con primer epossidico nel caso in cui venga applicato su vetroresina oppure diretto senza l'ausilio di un primer apposito nel caso di applicazione sul supporto cementizio.

La superficie da trattare necessita di un'accurata pulizia, inoltre devono essere rimosse vecchie pitture non ancorate.

L'applicazione prevede la stesura di una o due mani di prodotto fino al raggiungimento dello spessore totale consigliato (100 µm).