

FINITURA GOMMOSA SINTETICA PER PAVIMENTI IN CEMENTO





Smalto sintetico per pavimenti al cloroaaccuì, con finitura semilucida, buona resistenza all'abrasione e al calpestio, di elevata durezza, elasticità, ritenzione di tinta e dotato di ottima lavabilità.

E' adatto per pavimenti, sia all'interno sia all'esterno, in pietra, in cemento ecc...

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	semilucido
PESO SPECIFICO	1,30 g/cm ³
VISCOSITÀ	180 secondi
RESIDUO SECCO	53%
COMPOSIZIONE	legante alchidico
CONSERVAZIONE	in ambiente con temperatura tra 5-35°C
COLORI REALIZZABILI	grigio / rosso

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE	al tatto 1 ora, completa 24 ore
	RESA PRATICA	8 m ² /l
	DILUIZIONE	5-10% con diluente nitro
	SPESSORE FILM	40 µm per mano
	ATTREZZI	pennello - rullo
	PULIZIA ATTREZZI	con diluente nitro subito dopo l'uso

La superficie da trattare necessita di un'accurata pulizia prima dell'applicazione.

Devono essere rimosse vecchie pitture non ancorate. Sul nuovo si consiglia un lavaggio con acido muriatico e abbondante risciacquo. Su supporto già verniciato carteggiare con abrasivi grana 40.

L'applicazione prevede la stesura di due mani di prodotto. Si consiglia di attendere 4-5 ore tra una mano e l'altra. La superficie diventa calpestabile dopo 24 ore.