

LAVABILE ACRILICA EXTRA





Idropittura murale lavabile per interno-esterno dotata di una altissima copertura, notevole resa e un eccezionale punto di bianco. Si applica su intonaci perfettamente asciutti dopo un'adeguata preparazione del fondo.

E' formulata con un'emulsione acrilica, pigmenti ed extends selezionati per garantire un'ottima copertura, ottimizzata con gli additivi più appropriati per garantire distensione, uniformità e lavabilità.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	satinato, vellutato
PESO SPECIFICO	1,630 ± 0,020 g/ml (25°C)
VISCOSITÀ	40.000 - 4.800 CPS (22°C)
RESIDUO SECCO	66%
COMPOSIZIONE	legante acrilico
CONSERVAZIONE	in ambiente con temperatura tra 5-35°C
COLORI REALIZZABILI	bianco

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE	completa 3-4 ore
	RESA PRATICA	6-8 m ² /l con due mani su supporto con assorbimento normale
	DILUIZIONE	con acqua, 30% in volume per la prima mano, 25% per la seconda
	SPESSORE FILM	40 µm per mano
	ATTREZZI	pennello – rullo - spruzzo
	PULIZIA ATTREZZI	con acqua subito dopo l'uso

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Per applicazioni su intonaci nuovi o sfarinati, si consiglia una mano di preparazione con **Lavinfix**, fissativo acrilico all'acqua.

Occorre effettuare in ogni caso un'accurata pulizia della parete, rimuovendo se necessario vecchie pitture non ancorate, con attrezzatura apposita. Se necessario, prima stuccare e poi carteggiare. Prima di procedere, fatta eccezione di pitture esistenti ben aderenti, spolverare bene le pareti.

Per la seconda mano attendere circa 3-4 ore.

ultima revisione, li 30 gennaio 2019



PRODOTTO PER UTILIZZO PRIVATO E PROFESSIONALE
Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE – Dlgs 161/2006 – Cat. A/a) Pitture opache per pareti e soffitti interni
VALORE LIMITE UE 30 g/l (2010). CONTENUTO COV 15 g/l

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità.