

### PITTURA MURALE TRASPIRANTE AD ALTA COPERTURA

Idropittura acrilica opaca, ad alta copertura e traspirabilità, adatta per interni e in particolare come mano diretta per cartongesso.





Per la protezione e finitura di cartongesso e pareti interne di case, palazzi, fabbricati civili o industriali, ove sia richiesta una buona protezione, un aspetto opaco e vellutato con una buona traspirabilità e ottima idrorepellenza.

CAVERPAINT 0 GLOSS è tinteggiabile con sistema tintometrico ISF.

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaco
PESO SPECIFICO	1,6 g/cm <sup>3</sup>
CONSERVAZIONE	in ambiente con temperatura tra 5-35°C
COLORI REALIZZABILI	tinte da sistema ISF

### CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

 <b>ESSICCAZIONE</b>	completa 48 ore
 <b>RESA PRATICA</b>	8-9 m <sup>2</sup> /l
 <b>DILUIZIONE</b>	30-40% con acqua
<b>NUMERO STRATI</b>	due
 <b>ATTREZZI</b>	pennello - rullo
<b>PULIZIA ATTREZZI</b>	con acqua subito dopo l'uso

Per applicazioni su intonaci nuovi o sfarinati, si consiglia una mano di preparazione con **Lavinfix**, fissativo acrilico colorato all'acqua, oppure con **Caverfix**, fissativo sintetico alla pliolite, a seconda delle condizioni del fondo.

Occorre effettuare in ogni caso un'accurata pulizia della parete, rimuovendo se necessario vecchie pitture non ancorate, con attrezzatura apposita.

Per la seconda mano attendere circa 4-6 ore.

ultima revisione, li 30 novembre 2023



PRODOTTO PER UTILIZZO PRIVATO E PROFESSIONALE

Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE – Dlgs 161/2006 – Cat. a/BA) Pitture opache per pareti e soffitti interni.

VALORE LIMITE UE 30 g/l (2010). CONTENUTO COV 13 g/l

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità.