

LAVABILE ACRILICA AL QUARZO PER ESTERNO

Idropittura al quarzo fine per esterno e interno. Di buona resa e punto di bianco, possiede un alto potere mascherante per quanto riguarda eventuali imperfezioni del supporto.

Essendo formulato con resine acriliche, è idrorepellente, traspirante e resistente alle intemperie.

Può essere applicato su qualsiasi supporto, purché adeguatamente preparato.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaco
PESO SPECIFICO	1,65 g/cm ³
VISCOSITÀ	cps 19200
RESIDUO SECCO	69%
COMPOSIZIONE	legante acrilico
CONSERVAZIONE	in ambiente con temperatura tra 5-35°C
COLORI REALIZZABILI	bianco / tinte da sistema ISF / tinte campione

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE	al tatto 1 ora con 20°C e 65% u.r., completa 2 ore
	RESA PRATICA	6 m ² /l
	DILUIZIONE	prima mano: 20% con acqua; seconda mano: 15% con acqua
	SPESSORE FILM	40-50 µm per mano
	ATTREZZI	pennello – rullo – pistola
	PULIZIA ATTREZZI	con acqua subito dopo l'uso

Per applicazioni su intonaci nuovi o sfarinati, si consiglia una mano di preparazione con **Lavinfix B2**, fissativo acrilico colorato all'acqua. Occorre effettuare in ogni caso un'accurata pulizia della parete, rimuovendo se necessario vecchie pitture non ancorate, con attrezzatura apposita.

Su supporto non uniforme e con rappezzi si consiglia una stesura preventiva con Fondo Uniformante.

Per la seconda mano attendere circa 6 ore.

ultima revisione, li 30 gennaio 2023



PRODOTTO PER UTILIZZO PRIVATO E PROFESSIONALE
Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE – Dlgs 161/2006 – Cat. A/c)
VALORE LIMITE UE 30 g/l (2010). CONTENUTO COV 15 g/l

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità.