

FONDO-FINITURA ANTICORROSIVA PER LAMIERE ZINCATE E SUPPORTI DIFFICILI





Smalto satinato appositamente formulato per proteggere efficacemente opere di diversi materiali e soprattutto lamiera zincata, senza la necessità di fondi preventivi. Prodotto multisupporto in virtù della sua applicabilità su più superfici ferrose, lamiera zincata e alcuni materiali termoplastici. Ideale per manutenzioni di manufatti da carpenteria civile leggera.

E' caratterizzato da elevatissimo potere di ancoraggio e da ottima resistenza agli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	semilucido (40 gloss)
PESO SPECIFICO	1,18 g/cm ³
VISCOSITÀ	200 secondi TF4
RESIDUO SECCO	54%
COMPOSIZIONE	legante acrilico modificato
CONSERVAZIONE	in ambiente con temperatura tra 5-30°C in confezione originale
COLORI REALIZZABILI	tinte RAL

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE	al tatto 2-4 ore, sovraverniciabile 12 ore, completa 24-48 ore
	RESA PRATICA	5-8 m ² /l
	DILUIZIONE	5% con diluente sintetico, 10-15% a spruzzo
	SPESSORE FILM	40 µm per mano
	ATTREZZI	pennello - spruzzo
	PULIZIA ATTREZZI	con diluente nitro subito dopo l'uso

Per ottenere un risultato buono e duraturo, si consiglia l'applicazione di due riprese di CAVERZINC su supporti nuovi precedentemente puliti e sgrassati.

Su supporti già trattati, si consiglia la rimozione di vecchie pitture non ben ancorate e, in presenza di ruggine, applicare il convertitore di ruggine **Caverust**. Infine procedere con la stesura di CAVERZINC.