

**PITTURA MURALE TRASPIRANTE PER INTERNO AD ALTA COPERTURA**

Idropittura murale traspirante-idrorepellente ad alta copertura.

La resa e l'eccezionale punto di bianco, la rendono adatta per ogni tipo di intonaco e presenta un'ottima adesione sia su muri nuovi che già pitturati.

**CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE**

<b>ASPETTO</b>	opaco
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,67 g/cm <sup>3</sup>
<b>VISCOSITÀ</b>	cps 10270
<b>RESIDUO SECCO</b>	66%
<b>COMPOSIZIONE</b>	legante acrilico
<b>CONSERVAZIONE</b>	in ambiente con temperatura tra 5-35°C
<b>COLORI REALIZZABILI</b>	bianco / tinte da sistema ISF / tinte campione

**CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE**

	<b>ESSICCAZIONE</b>	al tatto 30' con 20°C e 65% u.r., completa 2 ore
	<b>RESA PRATICA</b>	7-8 m <sup>2</sup> /l
	<b>DILUIZIONE</b>	20 -30% con acqua
	<b>SPESSORE FILM</b>	40 µm per mano
	<b>ATTREZZI</b>	pennello – rullo – pistola
	<b>PULIZIA ATTREZZI</b>	con acqua subito dopo l'uso

Per applicazioni su intonaci nuovi o sfarinati, si consiglia una mano di preparazione con **Lavinfix**, fissativo acrilico all'acqua. Occorre effettuare in ogni caso un'accurata pulizia della parete, rimuovendo se necessario vecchie pitture non ancorate, con attrezzatura apposita.

Per la seconda mano attendere circa 6 ore.

Dopo l'applicazione, areare il locale prima di soggiornarvi.

ultima revisione, li 30 gennaio 2023



PRODOTTO PER UTILIZZO PRIVATO E PROFESSIONALE

Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE – Dlgs 161/2006 – Cat. a-BA) Pitture opache per pareti e soffitti interni.

VALORE LIMITE UE 30 g/l (2010). CONTENUTO COV 4,2 g/l

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità.