

PITTURA MURALE TRASPIRANTE PER INTERNO

Idropittura murale traspirante, dall'aspetto vellutato, caratterizzata da una buona copertura e da un buon punto di bianco. Ha un'ottima aderenza al supporto e resistenza allo sfregamento ed è di facile applicazione, a scelta tra pennello, rullo o pistola.

La sua proprietà traspirante permette all'umidità interna del muro di traspirare verso l'esterno senza che il film di pittura ne risenta in alcun modo.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaco
PESO SPECIFICO	1,67 g/cm ³
VISCOSITÀ	cps 17000
RESIDUO SECCO	66%
COMPOSIZIONE	legante acrilico
CONSERVAZIONE	in ambiente con temperatura tra 5-35°C
COLORI REALIZZABILI	bianco / tinte da sistema ISF / tinte campione

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE	al tatto 30' con 20°C e 65% u.r., completa 2 ore
	RESA PRATICA	6-7 m ² /l
	DILUIZIONE	20 -30% con acqua
	SPESSORE FILM	40 µm per mano
	ATTREZZI	pennello – rullo – pistola
	PULIZIA ATTREZZI	con acqua subito dopo l'uso

Per applicazioni su intonaci nuovi o sfarinati, si consiglia una mano di preparazione con **Lavinfix**, fissativo acrilico all'acqua. Occorre effettuare in ogni caso un'accurata pulizia della parete, rimuovendo se necessario vecchie pitture non ancorate, con attrezzatura apposita.

Per la seconda mano attendere circa 6 ore.

Dopo l'applicazione, areare il locale prima di soggiornarvi.

ultima revisione, li 30 gennaio 2023



PRODOTTO PER UTILIZZO PRIVATO E PROFESSIONALE
Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE – Dlgs 161/2006 – Cat. a-BA) Pitture opache per pareti e soffitti interni.
VALORE LIMITE UE 30 g/l (2010). CONTENUTO COV 10 g/l

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità.