

**LAVABILE ACRILICA EXTRA AL QUARZO PER ESTERNO**

Rivestimento murale acrilico al quarzo superlavabile, stabile alla luce e alle intemperie. La resina di cui è composto origina un film idrorepellente e resistente all'esterno. Di alta copertura, possiede un alto potere mascherante di eventuali imperfezioni del supporto. Può essere applicato su qualsiasi supporto, purché adeguatamente preparato.

**CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE**

<b>ASPETTO</b>	opaco
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,57 g/cm <sup>3</sup>
<b>VISCOSITÀ</b>	cps 13700
<b>RESIDUO SECCO</b>	67%
<b>COMPOSIZIONE</b>	legante acrilico
<b>CONSERVAZIONE</b>	in ambiente con temperatura tra 5-35°C
<b>COLORI REALIZZABILI</b>	bianco / tinte da sistema ISF / tinte campione

**CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE**

	<b>ESSICCAZIONE</b>	al tatto 45' con 20°C e 65% u.r., completa 2 ore
	<b>RESA PRATICA</b>	8-10 m <sup>2</sup> /l
	<b>DILUIZIONE</b>	15 -25% con acqua
	<b>SPESSORE FILM</b>	40-50 µm per mano
	<b>ATTREZZI</b>	pennello – rullo – pistola
	<b>PULIZIA ATTREZZI</b>	con acqua subito dopo l'uso

Per applicazioni su intonaci nuovi o sfarinati, si consiglia una mano di preparazione con **Lavinfix B2**, fissativo acrilico colorato all'acqua. Occorre effettuare in ogni caso un'accurata pulizia della parete, rimuovendo se necessario vecchie pitture non ancorate, con attrezzatura apposita.

Su supporto non uniforme e con rappezzi si consiglia una stesura preventiva con Fondo Uniformante.

Per la seconda mano attendere circa 6 ore.

ultima revisione, li 30 gennaio 2023



PRODOTTO PER UTILIZZO PRIVATO E PROFESSIONALE  
Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE – Dlgs 161/2006 – Cat. A/c)  
VALORE LIMITE UE 30 g/l (2010). CONTENUTO COV 15 g/l

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità.