

**FINITURA ALL'ACQUA MONO/BICOMPONENTE PER INTERNO A EFFETTO NATURALE**





Finitura dotata di opacità molto bassa, buona resistenza al graffio. E' particolarmente indicata su porte, mobili e su qualsiasi supporto in legno laddove si desideri ottenere un effetto naturale. Con incredibili caratteristiche che donano eccellente durabilità, può essere usata anche per parquet.

Di facile applicazione, il prodotto può essere steso a pennello, quindi è ideale anche per il fai-da-te. Per un risultato ottimale carteggiare con carta abrasiva grana 400 tra le due mani.

**CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE**

<b>ASPETTO</b>	opaco, 0 gloss
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,03 g/cm <sup>3</sup>
<b>VISCOSITÀ</b>	DIN 4 (s) 180-220
<b>RESIDUO SOLIDO</b>	36%
<b>TENUTA IN VERTICALE</b>	120 µm umidi
<b>CONSERVAZIONE</b>	in ambiente con temperatura tra +5-35°C
<b>COLORE</b>	trasparente

**CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE**

	<b>ESSICCAZIONE</b>	fuori polvere 30' con 20°C e 65% U.R., completa 4 ore
	<b>RESA PRATICA</b>	3-4 m <sup>2</sup> /l
	<b>DILUIZIONE</b>	max 5-10% con acqua di rete
	<b>NUMERO STRATI</b>	2 mani
	<b>ATTREZZI</b>	pennello – rullo - spruzzo
	<b>PULIZIA ATTREZZI</b>	con acqua subito dopo l'uso

**Preparazione del prodotto**

Per applicazione su fondi all'acqua: pronto all'uso come monocomponente; solo se necessario diluire con acqua di rete. Come bicomponente catalizzare al 5% con catalizzatore CW7500 avendo cura di mescolare accuratamente il prodotto.

Natur Finish può essere applicato all'esterno se addittivato con il 2% di filtro anti UV e catalizzato al 10% con catalizzatore CW7800, applicato in 3 mani diluito al 20% con acqua (6 ore tra le mani).

**Preparazione del supporto**

su legno grezzo carteggiare con abrasivi grana 150-180 e applicare, per un effetto invariato del legno, direttamente 2/3 mani di prodotto.