

**FONDO TURAPORI TRASPARENTE POLIURETANICO AD ALTA CARTEGGIABILITÀ PER INTERNO**

Fondo poliuretano turapori dotato di buona carteggiabilità sia manuale sia meccanica, perfetta dilatazione, rapidità di indurimento.

E' indicato per qualsiasi tipo di legno, grezzo o già tinteggiato, ed è sovra verniciabile con finiture di tipo poliuretano e a base nitro. Può essere applicato anche a spruzzo, con opportuna aggiunta di diluente per poliuretano.

Catalisi: 50% con B-189 (Pot life: 3 ore)

<b>VISCOSITA':</b>	DIN 4 20 C°	<b>60 sec. +/- 2 sec.</b>
<b>VISCOSITA' MIX A + B:</b>	DIN 4 20 C°	<b>25 sec. +/- 2 sec.</b>
<b>PESO SPECIFICO:</b>	20 C°	<b>1.00 gr/lit +/- 0.01</b>
<b>RESIDUO SOLIDO:</b>	120 C° 1 ore	<b>44% +/- 1%</b>
<b>RESIDUO SOLIDO A + B:</b>	120 C° 1 ore	<b>38% +/- 1%</b>
<b>DILUIZIONE:</b>	20% D120 → 16" DIN 4	
<b>POT LIFE:</b>	20 C°	<b>PIU' DI 3 ORE</b>
<b>FUORI POLVERE:</b>	20 C°	<b>15 min +/- 10 min.</b>
<b>ASCIUTTO AL TATTO:</b>	20 C°	<b>30 min +/- 10 min.</b>
<b>CARTEGGIABILE:</b>	20 C°	<b>24 ore +/- 2 h.</b>
<b>TOTALE ESSICCAZIONE:</b>	20 C°	<b>24 ore +/- 2 h.</b>

<b>GLOSS %</b>			
<b>LATTAGGIO</b>	5 LT.	10 LT.	25 LT.
<b>APPLICAZIONE:</b>	SPRUZZO – AIRLESS – AIRMIX		
<b>CATALIZZATORE:</b>	AL 50% CON B-189		
<b>NUMERO DI MANI:</b>	1 - 2		
<b>QUANTITA':</b>	150 gr/mq		